

CONSIGNES à respecter PAR TEMPS FROID ET PLUVIEUX pour un bon fonctionnement des bennes CEMBOX

Après chaque vidange de benne CEMBOX il est indispensable de bien pulvériser une huile de décoffrage résistante aux eaux de pluies sur l'ensemble des surfaces au contact du béton.



L'huile de décoffrage capable de résister aux eaux de pluies impose une viscosité élevée (exemple la viscosité à 40 °C cSt 23,8).

Stocker au chaud l'huile de décoffrage, la viscosité variant en sens inverse de la température, il est recommandé de la maintenir à 20 degrés pour garantir sa pulvérisation.



Privilégier une huile colorée pour mieux en visualiser sa répartition. Utiliser un système de pulvérisation professionnel haute pression adapté.

Ce fluide de protection forme un film gras et résistant, il doit en partie persister après vidange, le fond de la benne doit rester glissant, les résidus éventuels de béton sur les côtés doivent se décoller par un simple grattage.

